



Bra-Cin-Bra



Aço ao Boro

Aço de alto limite elástico

W.Nr. 1.5529

Normas:

DIN: 27 MnB 5

Perfis disponíveis:

			Chapa
---	---	---	Sob Consulta

COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%):

C	Si	Mn	B	Ti	Cr
0,27	≤ 0,40	1,25	0,003	0,035	0,25

CARACTERÍSTICAS:

Aço ligado, com uma pequena percentagem de boro, que proporciona uma temperabilidade elevada. Aço macio no estado de fornecimento, o que proporciona uma excelente formabilidade antes de temperado e elevadas características de resistência ao desgaste após tratamento térmico.

APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Peças para Máquinas e ferramentas agrícolas e florestais.

Aconselhamento Técnico:

A nossa equipa técnica encontra-se disponível para esclarecimento de dúvidas e aconselhamento na selecção do material e tratamento térmico mais adequado à sua aplicação.

Ramada Aços, S.A.

Avenida da Régua, Apartado 10, 3884-004 Ovar
Tel.: +351 256 580 580 | Fax: +351 256 580 500 / +351 256 580 410
www.ramada.pt | acos.ovar@ramada.pt

A informação fornecida é precisa e de confiança contudo, alguns dos valores são apresentados a título indicativo, não assumindo carácter vinculativo, dado a poder existir variações resultantes de erros associados aos ensaios e às fontes documentais.

Data de actualização: 07/05/2018