

SPECIAL STEEL SOLUTIONS





Normas: Estado de fornecimento:

EN: 16 MnCr 5 AISI: 5115 DIN: 16 MnCr 5

Fornecimento: EN 10084

Natural ≤ 207HB (recozido)

Perfis disponíveis:

Ø Chapa 16 a 280 mm EN 10060

COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%):

| С | Si | Mn | Р | S | Cr |
|-------------|--------|-------------|---------|---------|-------------|
| 0,14 - 0,19 | ≤ 0,40 | 1,00 - 1,30 | ≤ 0,025 | ≤ 0,035 | 0,80 - 1,10 |

APLICAÇÕES PRINCIPAIS:

Engrenagens de todos os tipos, casquilhos, cavilhas, rótulas de direcção, excêntricos, árvores de torno, cambotas.

PROPRIEDADES:

Densidade: 7,81 Kg/dm³

Coeficiente de Dilatação Térmica, 10-6m/mK:

| 20 a 600 °C | 20 a 500 °C | 20 a 400 °C | 20 a 300 °C | 20 a 200 °C | 20 a 100 °C |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 13,5 | | 12,1 | 11,1 |

Condutibilidade Térmica, W/mK:

| | 700 °C | | | 350 °C | | 20 °C | | |
|--------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------|
| | | | | | | 41 | | |
| | Módulo de Elasticidade, GPa: | | | | | | | |
| 600 °C | 500 °C | 400 °C | 300 °C | 200 °C | 100 °C | 20 °C | 0 °C | -100 °C |
| | | | | | | 210 | | |

Propriedades Mecânicas:

| | Ø (mm) | Rm (MPa) |
|-------------------------|-----------|-------------|
| | ≤ 16 | ≥ 1000 |
| Têmperado e revenido | ≤ 40 | ≥ 800 |
| | ≤ 100 | ≥ 600 |

Ramada Aços, S.A.

Avenida da Régua, Apartado 10, 3884-004 Ovar Tel.: +351 256 580 580 | Fax: +351 256 580 500 / +351 256 580 410 www.ramada.pt | acos.ovar@ramada.pt

A informação fornecida é precisa e de confiança contudo, alguns dos valores apresentados são indicativos, não podendo possuir carácter vinculativo, dado existirem variações resultantes de erros associados aos ensaios e às actualizações documentais.

Data de actualização: 27-06-2018



SPECIAL STEEL SOLUTIONS


Cin-Ros-Cin




TRATAMENTOS TÉRMICOS

| | Temperatura | Meio de Arrefecimento | Dureza |
|----------------|-------------|-----------------------|--------|
| Cementação | 880-980 °C | | |
| Têmpera | 870 °C | | |
| Revenido Usual | 150-200 °C | | |

DIAGRAMA TAC



CURVA DE REVENIDO



Aconselhamento Técnico:

A nossa equipa técnica encontra-se disponível para esclarecimento de dúvidas e aconselhamento na selecção do material e tratamento térmico mais adequado à sua aplicação.

Ramada Aços, S.A.

Avenida da Régua, Apartado 10, 3884-004 Ovar Tel.: +351 256 580 580 | Fax: +351 256 580 500 / +351 256 580 410 www.ramada.pt | acos.ovar@ramada.pt

A informação fornecida é precisa e de confiança contudo, alguns dos valores são apresentados a título indicativo, não assumindo carácter vinculativo, dado a poder existir variações resultantes de erros associados aos ensaios e às fontes documentais.